



F.LLI VACIS
G R O U P

SCHEDA TECNICA BLOCCO 12

FACCIA VISTA INTONACO
TAMPONAMENTO
SEMPIENO MURI NON PORTANTI

ART SERVICE

posa in opera - murature in blocchi
pavimentazioni autobloccanti - cordoli

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

| | | LUNG | LARG | H |
|---------------------------------|----------|----------|--------|--------|
| DIMENSIONI NOMINALI (mm) | | 492 | 120 | 192 |
| DIMENSIONI MODULARI (mm) | | 500 | 120 | 200 |
| CLASSE DI TOLLERANZA | INTONACO | + 3 -5 | + 3 -5 | + 3 -5 |
| | FV | + 1 -3 | + 1 -3 | + -2 |
| PERCENTUALE DI FORATURA | | 44,71 | | |
| SPESSORE MINIMO CARTELLE EST mm | | 27 | | |
| CONFIGURAZIONE | | GRUPPO 2 | | |

DATI TECNICI

CATEGORIA 2 ATTESTAZIONE CONFORMITA' 4 RIF UNI EN 771-3:2015 PUNTO 5.5.1.1 E NTC 2018 PUNTO 11.10.1

| | | | | CEMENTO | | ARGILLA | |
|--|--|--|--|---------|------|---------|------|
| | | | | INT. | F.V. | INT. | F.V. |

MASSE MEDIE

| | | | | | | |
|---|------------|-------|------|------|------|------|
| PESO DELL'ELEMENTO STANDARD | INDICATIVO | KG | 13,5 | 13,5 | 11 | 11 |
| MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA DEL BLOCCO | +/-10% | Kg/mc | 1230 | 1230 | 1100 | 1100 |
| MASSA VOLUMICA A SECCO NETTA DEL CALCESTRUZZO | +/-10% | Kg/mc | 2250 | 2250 | 1600 | 1600 |

RESISTENZA A COMPRESIONE MEDIA

N/mm² 6,2 6,4 4,2 5,1

VALORI IGROTERMICI

| | | | |
|---|--------------------|-------|-------|
| ASSORBIMENTO H ₂ O PER CAPILLARITA' PER BLOCCHI IDROFUGATI | g/m ² s | <1,5 | <1,5 |
| TRASMITTANZA PARETE "U" | W/M ² k | 3,339 | 3,399 |
| CONDUCIBILITA' TERMICA EQUIVALENTE | m ² K/W | 0,294 | 0,294 |
| VERIFICA DI GLASER | | 0,595 | 0,595 |

RESISTENZA AL FUOCO

| | | | | | | |
|----|--|--------|--|--|--|--|
| EI | L Prove di laboratorio . T Tabellare, E Estensione in riferimento al D.M. 16/02/2007 e circ. Min. Int. 1968 del 15/02/08 | minuti | | | | |
|----|--|--------|--|--|--|--|

VALORI FONOISOLANTI

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE R_w db **39,8 39,8 38,7 38,7**

| IMBALLO | | COLORI DISPONIBILI | | | |
|----------------------------|----|---|--|--|--|
| TOTALE | 80 | GRIGIO, ANTRACITE, ROSSO, TERRA DI SIENA, GIALLO, VERDE | | | |
| NORMALI | 60 | | | | |
| TESTE PIANE DIV. PER MEZZE | 20 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|------|------------|------|-------|-----------|---------------------|
| SCHEDA N. | BL12 | DATA | 04/12/2009 | MOD. | S823B | REVISIONE | N° 2 DEL 09/08/2023 |
|-----------|-------------|------|------------|------|-------|-----------|---------------------|

F.LLI VACIS srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG
Tel 036393167 Fax 0363938688
www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it