

INTONACO FACCIA VISTA
TAMPONAMENTO
FORATO MURI NON PORTANTI

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

		LUNG	LARG	H
DIMENSIONI NOMINALI (mm)		492	195	192
DIMENSIONI MODULARI (mm)		500	200	200
CLASSE DI TOLLERANZA	INTONACO	+ 3 -5	+ 3 -5	+ 3 -5
	FV	+ 1 -3	+ 1 -3	+ -2
PERCENTUALE DI FORATURA		51		
SPESSORE MINIMO CARTELLE EST mm		23		
CONFIGURAZIONE		GRUPPO 2		



DATI TECNICI

CATEGORIA 2 ATTESTAZIONE CONFORMITA' 4 RIF UNI EN 771-3:2015 PUNTO 5.5.1.1 E NTC 2018 PUNTO 11.10.1

	CEMENTO		ARGILLA	
	INT.	F.V.	INT.	F.V.

MASSE MEDIE

PESO DELL'ELEMENTO STANDARD	INDICATIVO	KG	20,7	20,7	17,5	17,5
MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA DEL BLOCCO	+/-10%	Kg/mc	1123	1123	868	868
MASSA VOLUMICA A SECCO NETTA DEL CALCESTRUZZO	+/-10%	Kg/mc	2250	2250	1600	1600

RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA

	N/mm2	7	7,5	5,8	6,3
--	-------	---	-----	-----	-----

VALORI IGROTERMICI

ASSORBIMENTO H2O PER CAPILLARITA' PER BLOCCHI IDROFUGATI	g/m2s	< 1,5	< 1,5
TRASMITTANZA PARETE "U"	W/M²k	2,468	2,468
CONDUCIBILITA' TERMICA EQUIVALENTE	m²K/W	0,405	0,405
VERIFICA DI GLASER	LA PARETE NON FORMA CONDENSA		

RESISTENZA AL FUOCO

EI	L Prove di laboratorio . T Tabellare, E Estensione in riferimento al D.M. 16/02/2007 e circ. Min. Int. 1968 del 15/02/08 * con intonaco normale	minuti			
----	---	--------	--	--	--

VALORI FONOISOLANTI

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE RW	db	46	46
--	----	----	----

IMBALLO

COLORI DISPONIBILI

TOTALE	60	GRIGIO ANTRACITE GIALLO ROSSO TERRA DI SIENA VERDE
NORMALI	48	
TESTE PIANE	-	
TESTE PIANE DIV PER MEZZE	12	

SCHEDA N.	BL206F	DATA	04/12/2009	MOD.	S823B	REVISIONE	N° 2 DEL 09/08/2023
-----------	---------------	------	------------	------	-------	-----------	---------------------

F.LLI VACIS srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG

Tel 036393167 Fax 0363938688

www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it