



F.LLI VACIS
G R O U P

SCHEDA TECNICA BLOCCO 15 4F EI

FACCIA VISTA INTONACO
TAMPONAMENTO
FORATO MURI NON PORTANTI

ART SERVICE

posa in opera - murature in blocchi
pavimentazioni autobloccanti - cordoli

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

		LUNG	LARG	H
DIMENSIONI NOMINALI (mm)		492	145	192
DIMENSIONI MODULARI (mm)		500	150	200
CLASSE DI TOLLERANZA	INTONACO	+ 3 -5	+ 3 -5	+ 3 -5
	FV	+ 1 -3	+ 1 -3	+ -2
PERCENTUALE DI FORATURA		48,59		
SPESSORE MINIMO CARTELLE EST mm		22		
CONFIGURAZIONE		GRUPPO 2		



DATI TECNICI

CATEGORIA 2 ATTESTAZIONE CONFORMITA' 4 RIF UNI EN 771-3:2015 PUNTO 5.5.1.1 E NTC 2018 PUNTO 11.10.1

	CEMENTO		ARGILLA	
	INT.	F.V.	INT.	F.V.

MASSE MEDIE

				INT.	F.V.	INT.	F.V.
PESO DELL'ELEMENTO STANDARD	INDICATIVO	KG		16,3	16,3	13,2	13,2
MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA DEL BLOCCO	+/-10%	Kg/mc		1190	1190	963	963
MASSA VOLUMICA A SECCO NETTA DEL CALCESTRUZZO	+/-10%	Kg/mc		2250	2250	1600	1600

RESISTENZA A COMPRESIONE MEDIA

	INT.	F.V.	INT.	F.V.
N/mm2	6,2	6,4	5,6	5,9

VALORI IGROTERMICI

		INT.	F.V.	INT.	F.V.
ASSORBIMENTO H2O PER CAPILLARITA' PER BLOCCHI IDROFUGATI	g/m2s		<1,5		<1,5
TRASMITTANZA PARETE "U"	W/M²k				
CONDUCIBILITA' TERMICA EQUIVALENTE	m²K/W				
VERIFICA DI GLASER		LA PARETE NON FORMA CONDENSA			

RESISTENZA AL FUOCO

EI	L Prove di laboratorio . T Tabellare, E Estensione in riferimento al D.M. 16/02/2007 e circ. Min. Int. 1968 del 15/02/08	* con intonaco normale	minuti	120 (E)	120 (L)	120 (T)	120 (T)

VALORI FONOISOLANTI

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE Rw	db	41,6	41,6	40,1	40,1
--	----	------	------	------	------

IMBALLO

TOTALE	70
NORMALI	60
TESTE PIANE DIV. PER MEZZE	10

COLORI DISPONIBILI

GRIGIO, ANTRACITE, ROSSO, TERRA DI SIENA, GIALLO, VERDE

SCHEDA N.	BL154FEI	DATA	04/12/2009	MOD.	S823B	REVISIONE	N° 2 DEL 09/08/2023
-----------	-----------------	------	------------	------	-------	-----------	---------------------

F.LLI VACIS srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG

Tel 036393167 Fax 0363938688

www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it