

INTONACO FACCIA VISTA
TAMPONAMENTO
FORATO MURI NON PORTANTI

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

		LUNG	LARG	H
DIMENSIONI NOMINALI (mm)		492	245	192
DIMENSIONI MODULARI (mm)		500	250	200
CLASSE DI TOLLERANZA	INTONACO	+ 3 -5	+ 3 -5	+ 3 -5
	FV	+ 1 -3	+ 1 -3	+ -2
PERCENTUALE DI FORATURA		58		
SPESSORE MINIMO CARTELLE EST mm		22		
CONFIGURAZIONE		GRUPPO 2		



DATI TECNICI

CATEGORIA 2 ATTESTAZIONE CONFORMITA' 4 RIF UNI EN 771-3:2015 PUNTO 5.5.1.1 E NTC 2018 PUNTO 11.10.1

	CEMENTO		ARGILLA	
	INT.	F.V.	INT.	F.V.

MASSE MEDIE

PESO DELL'ELEMENTO STANDARD	INDICATIVO	KG	22,5	22,5	17,5	17,5
MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA DEL BLOCCO	+/-10%	Kg/mc	972	972	755	755
MASSA VOLUMICA A SECCO NETTA DEL CALCESTRUZZO	+/-10%	Kg/mc	2250	2250	1600	1600

RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA

	N/mm2	5,6	6	5,2	5,7
--	-------	-----	---	-----	-----

VALORI IGROTERMICI

ASSORBIMENTO H2O PER CAPILLARITA' PER BLOCCHI IDROFUGATI	g/m2s		< 1,5		< 1,5
TRASMITTANZA PARETE "U"	W/M²k	1,912	1,912	0,644	0,644
CONDUCIBILITA' TERMICA EQUIVALENTE	m²K/W	0,523	0,523	1,554	1,554
VERIFICA DI GLASER		LA PARETE NON FORMA CONDENSA			

RESISTENZA AL FUOCO

EI	L Prove di laboratorio . T Tabellare, E Estensione in riferimento al D.M. 16/02/2007 e circ. Min. Int. 1968 del 15/02/08 * con intonaco normale	minuti	120 (T)	120 (T)	180 (T)	180 (T)
			180 (T)	180 (T)	240 (T)	240 (T)

VALORI FONOISOLANTI

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE RW	db	46,9	46,9	44,2	44,2
--	----	------	------	------	------

IMBALLO

COLORI DISPONIBILI

TOTALE	48	GRIGIO ANTRACITE GIALLO ROSSO TERRA DI SIENA VERDE
NORMALI	36	
TESTE PIANE	0	
TESTE PIANE DIV PER MEZZE	12	

SCHEDA N.	BL256FEI	DATA	04/12/2009	MOD.	S823B	REVISIONE	N° 2 DEL 09/08/2023
-----------	-----------------	------	------------	------	-------	-----------	---------------------

F.LLI VACIS srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG

Tel 036393167 Fax 0363938688

www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it