

SCHEDA TECNICA
BLOCCO 25 MULTICELLULARE

INTONACO FACCIA VISTA
TAMPONAMENTO
FORATO MURI NON PORTANTI

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

		LUNG	LARG	H
DIMENSIONI NOMINALI (mm)		492	245	192
DIMENSIONI MODULARI (mm)		500	250	200
CLASSE DI TOLLERANZA	INTONACO	+ 3 -5	+ 3 -5	+ 3 -5
	FV	+ 1 -3	+ 1 -3	+ -2
PERCENTUALE DI FORATURA		49		
SPESSORE MINIMO CARTELLE EST mm		20		
CONFIGURAZIONE		GRUPPO 2		



DATI TECNICI

CATEGORIA 2 ATTESTAZIONE CONFORMITA' 4 RIF UNI EN 771-3:2015 PUNTO 5.5.1.1 E NTC 2018 PUNTO 11.10.1

	CEMENTO		ARGILLA			
	INT.	F.V.	INT.	F.V.		
MASSE MEDIE						
PESO DELL'ELEMENTO STANDARD	INDICATIVO	KG	25,5	25,5	20,5	20,5
MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA DEL BLOCCO	+/-10%	Kg/mc	1100	1100	885	885
MASSA VOLUMICA A SECCO NETTA DEL CALCESTRUZZO	+/-10%	Kg/mc	2250	2250	1600	1600
RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA		N/mm2	5,4	6,2	5,3	5,8
VALORI IGROTERMICI						
ASSORBIMENTO H2O PER CAPILLARITA' PER BLOCCHI IDROFUGATI		g/m2s	< 1,5		< 1,5	
TRASMITTANZA PARETE "U"		W/M²k			0,647	0,647
CONDUCIBILITA' TERMICA EQUIVALENTE		m²K/W			1,546	1,546
VERIFICA DI GLASER			LA PARETE NON FORMA CONDENSA			

RESISTENZA AL FUOCO

EI	L Prove di laboratorio . T Tabellare, E Estensione in riferimento al D.M. 16/02/2007 e circ. Min. Int. 1968 del 15/02/08 * con intonaco normale	minuti				
----	---	--------	--	--	--	--

VALORI FONOISOLANTI

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE RW	db	46,9	46,9	44,2	44,2
--	----	------	------	------	------

IMBALLO

COLORI DISPONIBILI

TOTALE	48	GRIGIO ANTRACITE GIALLO ROSSO TERRA DI SIENA VERDE
NORMALI	36	
TESTE PIANE	0	
TESTE PIANE DIV PER MEZZE	12	

SCHEDA N. **BL25MULTI** DATA 04/12/2009 MOD. S823B REVISIONE N° 2 DEL 09/08/2023

F.LLI VACIS srl Via Dante Alighieri, 13 24050 COVO BG

Tel 036393167 Fax 0363938688

www.vacissrl.it - info: vacissrl@vacissrl.it